

СТРОЙБРИГ

КИРПИРОК МС110

кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокая прочность кладки
Хорошая удобоукладываемость
Водоудерживающая способность
Атмосферо- и морозостойкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Кладочный раствор СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС110 предназначен для кладки стен из керамического и силикатного кирпича. Рекомендуется при возведении стен строительстве заборов, лестниц и сложных архитектурных конструкций. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Керамический кирпич с водопоглощением 6-12 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Марочная прочность при сжатии	≥15 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,10-0,15 л
Расход смеси на 1 м ² кладки	400-440 кг
Рекомендуемая толщина шва кладки	5-15 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Морозостойкость	100 циклов
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг

56

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»

