

СТРОЙБРИГ

ТАНИЛИТ РС22 М

штукатурка фасадная
механизированного
и ручного нанесения



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокая прочность
Повышенная атмосферостойкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка цементная СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС22 М предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Рекомендуется для отделки фасадов, цоколей, помещений с любым уровнем влажности. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, цементные штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция	2,5 мм
Рекомендуемая толщина слоя	5-20 мм
Марочная прочность при сжатии	≥10 МПа
Прочность на изгиб	≥4 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,4 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	18 кг/м ²
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,15-0,17 л
Нанесение последующего слоя через	1 сутки
Жизнеспособность раствора	2 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг