

Promix GNP 024

Финишный наливной пол

Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Пешее хождение возможно через 4 часа.

Область применения:

Быстротвердеющий наливной пол на основе комплексного минерального вяжущего с добавлением европейских полимерных добавок применяется для выравнивания бетонных полов в жилых и административных зданиях под последующие покрытия: плитка, паркет, линолеум и тд. Выравнивает любые перепады от 2 до 100 мм, трещиностойкий, пригоден для использования механизированным способом и в системе «Тёплый пол».

Технические характеристики:

Название параметра	Ед. изм.	Значение
Прочность на сжатие, не менее	МПа	10
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,5
Толщина слоя	мм	2-100
Количество воды затворения	литр/кг	0,22-0,26
Жизнеспособность, не менее	мин	40
Максимальная фракция наполнителя	мм	0,63
Марка раствора по подвижности	см	Рк3
Время пешего хождения	час	3-4
Время высыхания слоя 20 мм	сутки	2-5
Температура применения	°С	+5...+30
Расход сухой смеси при слое 10 мм	кг/м ²	15-16

Подготовка основания:

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Для достижения оптимального результата следует обработать поверхность грунтовкой. Перед устройством пола необходимо провести отсечку стен и колон от основания.

Приготовление раствора:

Необходимо высыпать содержимое мешка в чистую емкость с отмеренным количеством воды: на 1 мешок 24 кг – 5,2-6,2л воды). Перемешивание вести механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пластичной массы. Раствор необходимо выдержать 1-2

минуты, после этого вторично перемешать и использовать по назначению. Готовый раствор пригоден к использованию в течение 30-40 минут.

Нанесение:

Приготовленный раствор выливают на основание. Далее, аккуратно выравнивают, распределяя по всей поверхности пола игольчатым валиком или зубчатым шпателем. Не позднее 20 минут с момента затворения первой порции, на поверхность выливается очередная порция раствора и выравнивается.

Необходимо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей на поверхности пола и в помещении в ходе работы и последующие 24 часа.

Возможность хождения по полу - через 3-4 часа. Последующую укладку плитки, паркета, пластиковых, мягких и тканых покрытий можно проводить через 3-7 суток в зависимости от толщины нанесенного слоя и внешней температуры. При укладке паркета максимальное значение влажности основания 2%.

Упаковка и хранение:

Бумажные крафт-мешки по **24 кг**. Срок хранения – **6 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.