

СТРОЙБРИГ

# ГЕНФИР PG35 MW

шпаклевка гипсовая белая  
механизированного  
и ручного нанесения



0,8-0,9  
кг/м<sup>2</sup>

от 1 до 5 мм



цвет:  
БЕЛЫЙ

#### КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Легко наносится и шлифуется  
Безупречное качество готовой поверхности  
Механизированного и ручного нанесения

#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Шпаклевка гипсовая белая СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG35 MW предназначена для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий: красок, обоев, и других. Для внутренних работ.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные основания, пено- и газобетонные основания, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ПГП, СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Рекомендуемая толщина слоя	1-5 мм
Расход смеси при слое 1 мм	0,8-0,9 кг/м <sup>2</sup>
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марочная прочность при сжатии	≥ 3 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,41-0,51 л
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура окружающей среды и основания при эксплуатации	+5°C...+40°C
Срок хранения	6 месяцев
Вес упаковки	20 кг